COPPER ROUND TUBES- mass per 1 meter



Wall thickness s [mm]	Diameter ø [mm]																		
	6,0	8,0	10,0	12,0	13,0	14,0	15,0	16,0	18,0	20,0	22,0	24,0	28,0	34,0	35,0	42,0	48,0	50,0	54,0
0,5	0,08	0,11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1,0	0,14	0,20	0,25	0,31	0,34	0,36	0,39	0,42	0,48	0,53	0,59	0,64	0,76	0,92	0,95	1,15	1,31	1,37	1,48
1,5	–	0,27	0,36	0,44	0,48	0,52	0,57	0,61	0,69	0,78	0,86	0,94	1,11	1,36	1,41	1,70	1,95	2,03	2,20
2,0	–	–	0,45	0,56	0,62	0,67	0,73	0,78	0,90	1,01	1,12	1,23	1,45	1,79	1,85	2,24	2,57	2,68	2,91
2,5	–	–	0,52	0,66	0,73	0,80	0,87	0,94	1,08	1,22	1,36	1,50	1,78	2,20	2,27	2,76	3,18	3,32	3,60
3,0	–	–	0,59	0,76	0,84	0,92	1,01	1,09	1,26	1,43	1,59	1,76	2,10	2,60	2,68	3,27	3,78	3,94	4,28
3,5	–	–	0,64	0,83	0,93	1,03	1,13	1,22	1,42	1,62	1,81	2,01	2,40	2,99	3,08	3,77	4,36	4,55	4,94
4,0	–	–	0,67	0,90	1,01	1,12	1,23	1,34	1,57	1,79	2,01	2,24	2,68	3,36	3,47	4,25	4,92	5,15	5,59
4,5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2,20	2,45	2,96	3,71	3,84	4,72	5,47	5,73	6,23
5,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2,38	2,66	3,22	4,05	4,19	5,17	6,01	6,29	6,85
5,5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2,54	2,85	3,46	4,38	4,54	5,61	6,54	6,84	7,46
6,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2,68	3,02	3,69	4,70	4,87	6,04	7,05	7,38	8,05